Mytex® AS23K-04

المصنع	Mytex Polymers	**الفئة**	TPO
المادة المالئة	تلك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم إنتاج بولي بروبيلين مركب معبأ بالتالك لتطبيقات داخلية للسيارات باستخدام تقنية lvlytex@.
AS23K-04 هو درجة طبيعية غير ملونة مخصصة للتطبيقات المدرجة تحت Ford WSB-M4D841-A3.
التطبيقات الرئيسية: الاستخدام العام للداخلية OEM/العميل: Ford

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	تلك	-	-
الاستخدامات	أجزاء داخلية للسيارات زخرفة داخلية للسيارات	- -	- -
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.00 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	16 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى الرماد	15 %	-	ASTM D5630
صلابة شور	60	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	24.0 MPa	3480.91 psi	ISO 527-2/50
معامل الانحناء	2220 MPa	321984.36 psi	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	7.0 kJ/m²	3.33 ft·lb/in²	ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	110 C°	230.0 F°	ISO 75-2/B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.