Mytex® AS33K(W)-02

المصنع	Mytex Polymers	**الفئة**	TPO
المادة المالئة	تلك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم إنتاج بولي بروبيلين مركب معبأ بالتالك لتطبيقات داخلية للسيارات باستخدام تقنية Mytex®.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	تلك	-	-
الاستخدامات	أجزاء داخلية للسيارات	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.04 g/cm³	-	Internal Method
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	24 g/10 min	-	Internal Method
انكماش القالب		-	ISO 294-4
	1.5 %	-	-
	1.4 %	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى الرماد	% 20	-	Internal Method
صلابة شور		-	ISO 868
	82	-	-
	67	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	-
	MPa 28.6	psi 4148.09	ISO 527-2/50
	MPa 22.8	psi 3306.87	ISO 527-2
انفعال الشد		-	ISO 527-2
	% 3.3	-	-
	% 16	-	-
معامل الانحناء		-	ISO 178
	MPa 2270	psi 329236.26	-
	MPa 2640	psi 382900.32	-
	MPa 2630	psi 381449.94	-
إجهاد الانحناء	MPa 44.9	psi 6512.21	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة		-	-
	kJ/m² 2.0	ft·lb/in² 0.9516	ISO 179
	kJ/m² 3.2	ft·lb/in² 1.52	ISO 179/1eA
قوة صدمة إيزود المحززة		-	ISO 180
	kJ/m² 2.0	ft·lb/in² 0.9516	-
	kJ/m² 3.4	ft·lb/in² 1.62	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة		-	-
	C° 120	F° 248.0	ISO 75-2/B
	C° 66.7	F° 152.06	ISO 75-2/A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.