Mytex® AS33L-MBP1

المصنع	Mytex Polymers	**الفئة**	TPO
المادة المالئة	تلك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

AS33L-MBPI عبارة عن مادة بولي بروبيلين مُعدلة بالمطاط والتلك المركب بتقنية Mytex للتركيب والخلط. توازن كبير بين الصلابة وأداء التأثير. التطبيقات الرئيسية: OEM/Customer Hyundai للطلاء الخارجي للسيارات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	تلك	-	-
المواد المضافة	Rubber	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للصدمات صلابة عالية قابل للطلاء	- - -	- - -
الاستخدامات	أجزاء خارجية للسيارات	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.00 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	27 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	50	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	18.0 MPa	2610.68 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	1570 MPa	227709.66 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	670 J/m	12.55 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	104 C°	219.2 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.