NANCAR® 1032

المصنع	Nantex Industry Co.,Ltd.	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NANCAR® 1032 هو بوليمر بوتادين أكريلونيتريل متوسط الارتفاع مع مقاومة جيدة للزيت. يتم بلمرته في درجة حرارة منخفضة ويحتوي على مضادات الأكسدة الكافية لظروف الشيخوخة الطبيعية. إنه مقاوم للماء بدرجة كبيرة وغير قابل للتآكل للمعادن. NANCAR® 1032 هو مطاط نتريل ممتاز متعدد الأغراض. يوصى به بشكل خاص للاستخدام في الأجزاء المطاطية المقاومة للزيت مع تآكل منخفض للمعادن ومقاومة عالية للماء.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة بوليمر مشترك مقاومة جيدة للتآكل غير أكال مقاوم للزيت	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	أحزمة / إصلاح الأحزمة حشيات غرض عام خرطوم	- - - -	- - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	Rubber Replacement أختام	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.00 g/cm³	-	-
لزوجة موني	63 MU	-	ASTM D1646
محتوى الأكريلونيتريل	33.0 %	-	Internal Method
الذوبانية	100 %	-	-
المثبت	غير ملون	-	-
صلابة الديورومتر		- - - -	ASTM D2240 - - -
	71 70 67		

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان الحرارة	0.40 %	-	ASTM D5688

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التآكل	0.00	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	MPa 8.83	psi 1280.69	-
	MPa 9.81	psi 1422.82	-
	MPa 12.7	psi 1841.98	-
قوة الشد		-	ASTM D412
	MPa 25.9	psi 3756.48	-
	MPa 24.7	psi 3582.44	-
	MPa 19.6	psi 2842.74	-
استطالة الشد		-	ASTM D412
	% 670	-	-
	% 610	-	-
	% 570	-	-
قوة التمزق	kN/m 58.8	-	ASTM D624
مجموعة الضغط	% 62	-	ASTM D395

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	% 4.0-	-	ASTM D865
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	% 28-	-	ASTM D865
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	4.0	-	ASTM D865
التغير في قوة الشد		-	ASTM D471
	% 6.0	-	-
	% 8.0-	-	-
	% 15-	-	-
التغير في الاستطالة القصوى		-	ASTM D471
	% 26-	-	-
	% 25-	-	-
	% 19-	-	-
التغير في صلابة الديورومتر		-	ASTM D471
	0.0	-	-

التقادم			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
	-3.0	-	-
	-16	-	-
التغير في الحجم		-	ASTM D471
	% 2.9	-	-
	% 0.80	-	-
	% 18	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.