NANCAR® 1041

المصنع	Nantex Industry Co.,Ltd.	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NANCAR® 1041 هو بوليمر من البوتادين والأكريلونيتريل مع مقاومة ممتازة للزيت. يتم بلمرته في درجة حرارة منخفضة ويحتوي على مضادات الأكسدة الكافية لظروف الشيخوخة الطبيعية. يتصلب بشكل أسرع ويوفر معامل أعلى وقوة شد أعلى. يوفر NANCAR® 1041 معالجة سهلة. يوصى باستخدامه في الخراطيم واللفائف والحشوات والحشيات والألواح ونعال الأحذية والسلع الميكانيكية الأخرى التي تتطلب مقاومة عالية للزيت.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	معالجة سريعة	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	مقاومة شد عالية	-	-
	مقاوم للزيت	-	-
الاستخدامات	أحذية	-	-
	حشيات	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	خرطوم ورقة	- -	
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.00 g/cm³	-	-
لزوجة موني		-	ASTM D1646
	MU 100	-	-
	MU 82	-	-
محتوى الأكريلونيتريل	41.0 %	-	Internal Method
الذوبانية	100 %	-	-
المثبت	غير ملون	-	-
اللزوجة		-	ASTM D1646
	56.0	-	-
	min 35.7	-	-
	min 33.3	-	-
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	75	-	-
	74	-	-
	73	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان الحرارة	0.40 %	-	ASTM D5688

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	MPa 13.9	psi 2016.03	-
	MPa 12.7	psi 1841.98	-
	MPa 11.3	psi 1638.93	-
قوة الشد		-	ASTM D412
	MPa 26.6	psi 3858.01	-
	MPa 27.3	psi 3959.54	-
	MPa 28.0	psi 4061.06	-
استطالة الشد		-	ASTM D412
	% 500	-	-
	% 550	-	-
	% 600	-	-
قوة التمزق	kN/m 61.0	-	ASTM D624
مجموعة الضغط	% 59	-	ASTM D395

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	% 8.0-	-	ASTM D573
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	% 29-	-	ASTM D573
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	3.0	-	ASTM D573
التغير في قوة الشد		-	ASTM D471
	% 6.0-	-	-
	% 11-	-	-
التغير في الاستطالة القصوى		-	ASTM D471
	% 26-	-	-
	% 19-	-	-
التغير في صلابة الديورومتر		-	ASTM D471
	2.0	-	-
	6.0-	-	-

التقادم			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في الحجم		-	ASTM D471
	-0.90 %	-	-
	10 %	-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.