NANCAR® 1042

المصنع	Nantex Industry Co.,Ltd.	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NANCAR® 1042 هو بوليمر بوتادين أكريلونيتريل متوسط الارتفاع مع مقاومة جيدة للزيت. يتم بلمرته في درجة حرارة منخفضة ويحتوي على مضادات الأكسدة الكافية لظروف الشيخوخة الطبيعية. يتميز بلزوجة موني عالية ويوفر مركبات ذات قوة ومعامل أعلى. NANCAR® 1042 هو مطاط نتريل للأغراض العامة وسهل المعالجة. يتميز بقابلية ذوبان ممتازة، مطحونة وغير مطحونة. يوصى باستخدامه في الأختام والخراطيم والأحزمة والألواح وأسطوانات الطباعة والحشيات وحصائر المطبخ ونعال الأحذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة بوليمر مشترك قوة عالية مقاوم للزيت	- - - -	- - - -
الاستخدامات	أحزمة / إصلاح الأحزمة أحذية حشيات غرض عام	- - - -	- - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	خرطوم	-	-
	Rubber Replacement	-	-
	أختام	-	-
	ورقة	-	
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.980 g/cm³	-	-
لزوجة موني	MU 79	-	ASTM D1646
محتوى الأكريلونيتريل	33.0 %	-	Internal Method
الذوبانية	100 %	-	-
المثبت	تلطيخ طفيف	-	-
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	72	-	-
	71	-	-
	70	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان الحرارة	0.40 %	-	ASTM D5688

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	12.4 MPa	1798.47 psi	-
	13.3 MPa	1929.01 psi	-
	14.5 MPa	2103.05 psi	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D412
	MPa 26.3	psi 3814.5	-
	MPa 26.9	psi 3901.52	-
	MPa 25.8	psi 3741.98	-
استطالة الشد		-	ASTM D412
	% 530	-	-
	% 510	-	-
	% 490	-	-
قوة التمزق	kN/m 58.8	-	ASTM D624
مجموعة الضغط	% 58	-	ASTM D395

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	-4.0 %	-	ASTM D865
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	-22 %	-	ASTM D865
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	3.0	-	ASTM D865
التغير في قوة الشد		-	ASTM D471
	-1.0 %	-	-
	-10 %	-	-
التغير في الاستطالة القصوى		-	ASTM D471
	-14 %	-	-
	-14 %	-	-
التغير في صلابة الديورومتر		-	ASTM D471
	-2.0	-	-
	-13	-	-
التغير في الحجم		-	ASTM D471
	0.0 %	-	-
	18 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.