NANCAR® 1052

المصنع	Nantex Industry Co.,Ltd.	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NANCAR® 1052 هو بوليمر بوتادين أكريلونيتريل متوسط الارتفاع مع مقاومة جيدة للزيت. يتم بلمرته في درجة حرارة منخفضة ويحتوي على مضادات الأكسدة الكافية لظروف الشيخوخة الطبيعية. يتميز بلزوجة موني منخفضة، وخصائص معالجة فائقة ويوفر مركبات ذات استطالة عالية. NANCAR® 1052 هو مطاط نتريل ممتاز متعدد الأغراض. يمكن مزجه مع راتنجات الفينيل لإنتاج عمليات بثق سلسة وألواح خالية من العصبية. تشمل الاستخدامات المقترحة التطبيقات في الأختام والخراطيم والأحزمة والأحذية والسلع المقولبة وأغطية الأسطوانات والمواد اللاصقة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة بوليمر مشترك قابلية معالجة جيدة استطالة عالية لزوجة منخفضة مقاوم للزيت	- - - - - -	- - - - - -
الاستخدامات	مواد لاصقة أحزمة / إصلاح الأحزمة	- -	- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	أحذية	-	-
	حشيات	-	-
	خرطوم	-	-
	أختام	-	-
	ورقة	-	
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.980 g/cm³	-	-
لزوجة موني	52 MU	-	ASTM D1646
محتوى الأكريلونيتريل	33.0 %	-	Internal Method
الذوبانية	100 %	-	-
المثبت	غير ملون	-	-
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	69	-	-
	67	-	-
	66	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان الحرارة	0.40 %	-	ASTM D5688

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	MPa 8.04	psi 1166.11	-
	MPa 9.81	psi 1422.82	-
	MPa 10.3	psi 1493.89	-
قوة الشد		-	ASTM D412
	MPa 26.5	psi 3843.51	-
	MPa 26.1	psi 3785.49	-
	MPa 24.5	psi 3553.43	-
استطالة الشد		-	ASTM D412
	% 680	-	-
	% 650	-	-
	% 600	-	-
قوة التمزق	kN/m 56.9	-	ASTM D624
مجموعة الضغط	% 56	-	ASTM D395

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	-4.0 %	-	ASTM D865
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	-28 %	-	ASTM D865
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	4.0	-	ASTM D865
التغير في قوة الشد		-	ASTM D471
	-8.0 %	-	-
	-15 %	-	-
التغير في الاستطالة القصوى		-	ASTM D471
	-25 %	-	-
	-19 %	-	-
التغير في صلابة الديورومتر		-	ASTM D471
	-3.0	-	-
	-16	-	-

التقادم			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في الحجم		-	ASTM D471
	% 0.80	-	-
	% 18	-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.