NANCAR® 1052M43

المصنع	Nantex Industry Co.,Ltd.	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NANCAR® 1052M43 عبارة عن كوبوليمر بوتادين أكريلونيتريل متوسط الارتفاع مع مقاومة جيدة للزيت. إنه إصدار موني منخفض من NANCAR 1052. يوفر موني المنخفض خاصية معالجة مثالية في المركبات المملوءة أو المقواة بشدة. NANCAR® 1052M43، على غرار NANCAR 1052، عبارة عن مادة لدن بالحرارة نتريل ممتازة متعددة الأغراض. يوصى به بشكل خاص للأحذية أو اللفائف أو القولبة بالتحويل أو البثق ولتطبيقات الاحتكاك أو طلاء الأقمشة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك لزوجة منخفضة مقاوم للزيت	- - -	- - -
الاستخدامات	طلاءات القماش أحذية غرض عام	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	طلاء بثق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.980 g/cm³	-	-
لزوجة موني	43 MU	-	ASTM D1646
محتوى الأكريلونيتريل	33.0 %	-	Internal Method
الذوبانية	100 %	-	-
المثبت	غير ملون	-	-
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	71	-	-
	70	-	-
	69	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان الحرارة	0.40 %	-	ASTM D5688

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	6.86 MPa	994.96 psi	-
	8.53 MPa	1237.17 psi	-
	9.12 MPa	1322.75 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D412
	26.8 MPa	3887.02 psi	-
	26.5 MPa	3843.51 psi	-
	23.8 MPa	3451.9 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D412
	750 %	-	-
	690 %	-	-
	650 %	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة التمزق	61.8 kN/m	-	ASTM D624
مجموعة الضغط	57 %	-	ASTM D395

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	0.0 %	-	ASTM D865
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	-28 %	-	ASTM D865
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	5.0	-	ASTM D865
التغير في قوة الشد		-	ASTM D471
	-5.0 %	-	-
	-18 %	-	-
التغير في الاستطالة القصوى		-	ASTM D471
	-25 %	-	-
	-19 %	-	-
التغير في صلابة الديورومتر		-	ASTM D471
	1.0	-	-
	-11	-	-
التغير في الحجم		-	ASTM D471
	0.20 %	-	-
	19 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.