NANCAR® 1072

المصنع	Nantex Industry Co.,Ltd.	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NANCAR® 1072 عبارة عن مطاط نتريل معدل بالكربوكسيل مع مقاومة متوسطة إلى عالية للزيت. يمكن معالجته مثل مطاط النتريل العادي باستثناء إضافة أكسيد المعدن في نهاية دورة الخلط. يوفر NANCAR® 1072 مقاومة فائقة للتآكل والتآكل. يوصى باستخدامه في الأحزمة والبكرات الصناعية والعجلات ونعال الأحذية والكعب والسلع الميكانيكية الأخرى التي تتطلب مقاومة عالية للتآكل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل مقاومة جيدة للتآكل مقاوم للزيت	- - -	- - -
الاستخدامات	أحزمة / إصلاح الأحزمة أحذية بكرات عجلات	- - - -	- - - -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.980 g/cm³	-	-
لزوجة موني	MU 48	-	ASTM D1646
محتوى الأكريلونيتريل	26.5 %	-	Internal Method
المثبت	غير ملون	-	-
صلابة الديورومتر	80	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التآكل	53	-	DIN 53516
إجهاد الشد	15.7 MPa	2277.1 psi	ASTM D412
قوة الشد	25.0 MPa	3625.95 psi	ASTM D412
استطالة الشد	460 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	53.9 kN/m	-	ASTM D624
مجموعة الضغط	57 %	-	ASTM D395

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان الحرارة	0.40 %	-	ASTM D5688

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر التآكل	911	-	ASTM D1630

التقادم			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
التغير في قوة الشد في الهواء	% 7.0	-	ASTM D865
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	% 26-	-	ASTM D865
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	5.0	-	ASTM D865
التغير في قوة الشد		-	ASTM D471
	% 9.0	-	-
	% 14-	-	-
التغير في الاستطالة القصوى		-	ASTM D471
	% 28-	-	-
	% 20-	-	-
التغير في صلابة الديورومتر		-	ASTM D471
	7.0	-	-
	6.0-	-	-
التغير في الحجم		-	ASTM D471
	% 4.6-	-	-
	% 14	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.