NANCAR® 1082

المصنع	Nantex Industry Co., Ltd.	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NANCAR® 1082 هو مطاط أكريلونيتريل متوسط الارتفاع يتضمن 50 جزءًا لكل جزء من دي(2-إيثيل هكسيل) فثالات (DEHP). يمكن اعتبار NANCAR® 1082 بمثابة دفعة رئيسية من الملدنات تستخدم جنبًا إلى جنب مع NANCAR NBR القياسي والمطاطات الأخرى حيث تتطلب الاحتياجات ذلك. يوفر خصائص معالجة متميزة مع مزايا التشتت الأفضل، واستهلاك منخفض للطاقة وتوفير الوقت خاصة لمنتجات NBR منخفضة الصلابة. يوصى باستخدام NANCAR® 1082 في الأسطوانات الناعمة والعناصر ذات التمدد العالي والصلابة المنخفضة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتشتت قابلية معالجة جيدة صلابة منخفضة Plasticized	- - - -	- - - -
الاستخدامات	بكرات	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 45	-	ASTM D1646
محتوى الأكريلونيتريل	% 31.5	-	Internal Method
المثبت	غير ملون	-	-
صلابة الديورومتر	50	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 8.04	psi 1166.11	ASTM D412
قوة الشد	MPa 13.7	psi 1987.02	ASTM D412
استطالة الشد	% 500	-	ASTM D412
مجموعة الضغط	% 30	-	ASTM D395

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	% 5.0-	-	ASTM D865
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	% 35-	-	ASTM D865
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	5.0	-	ASTM D865
التغير في قوة الشد		-	ASTM D471
	% 14	-	-
	% 13	-	-
التغير في الاستطالة القصوى		-	ASTM D471
	% 32-	-	-
	% 22-	-	-
التغير في صلابة الديورومتر		-	ASTM D471
	20	-	-
	10	-	-

التقادم			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في الحجم		-	ASTM D471
	-22 %	-	-
	-8.0 %	-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.