NANCAR® 1203HD

المصنع	Nantex Industry Co.,Ltd.	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NANCAR® 1203HD عبارة عن مزيج جاف من 70 جزءًا من NANCAR NBR و 30 جزءًا من كلوريد البولي فينيل. يحتوي هذا البوليمر على مثبت كافٍ لظروف الشيخوخة الطبيعية. يمكن معالجته بإجراءات الخلط العادية. توفر قابليته الجيدة للمعالجة للبثق سطحًا أملسًا على المنتجات الناتجة. يتمتع NANCAR® 1203HD بمقاومة ممتازة للتآكل والأوزون والزيوت والوقود والمذيبات. يُقترح استخدامه في أغلفة الكابلات والأحزمة وأغطية الخراطيم ونعال الأحذية واللفائف وتطبيقات الإسفنج.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت غير محدد	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	ثبات جيد	-	-
	تشطيب سطح جيد	-	-
	مقاوم للزيت	-	-
	مقاوم للأوزون	-	-
الاستخدامات	أحزمة / إصلاح الأحزمة	-	-
	تغليف الكابل	-	-
	أحذية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	خرطوم أغطية واقية بكرات	- - -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 72	-	ASTM D1646
محتوى الأكريلونيتريل	% 41.0	-	Internal Method
صلابة الديورومتر	78	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مجموعة الضغط	% 52	-	-
قوة الشد	MPa 12.9	psi 1870.99	-
استطالة الشد	% 420	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان الحرارة	% 0.30	-	ASTM D5688

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة الأوزون	لا يوجد تشقق	-	-

التقادم			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
التغير في قوة الشد في الهواء	15 %	-	-
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	-33 %	-	-
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	3.0	-	-
التغير في قوة الشد		-	-
	9.0 %	-	-
	6.0 %	-	-
التغير في الاستطالة القصوى		-	-
	-38 %	-	-
	-38 %	-	-
التغير في صلابة الديورومتر		-	-
	12	-	-
	8.0	-	-
التغير في الحجم		-	-
	-12 %	-	-
	-6.0 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.