NANCAR® 3245C

المصنع	Nantex Industry Co.,Ltd.	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NANCAR® 3245C هو مطاط نتريل معدل بالكربوكسيل مع مقاومة متوسطة الارتفاع للزيت. إنه إصدار نتريل عالي من NANCAR® 1072 مع محتوى كربوكسيل أقل. يوفر NANCAR® 3245C مقاومة فائقة للتآكل والتلف. يوصى باستخدامه في الأحزمة والبكرات الصناعية والعجلات ونعال الأحذية والكعب والسلع الميكانيكية الأخرى التي تتطلب مقاومة عالية للتآكل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل مقاومة جيدة للتآكل مقاوم للزيت	- - -	- - -
الاستخدامات	أحزمة / إصلاح الأحزمة أحذية بكرات عجلات	- - - -	- - - -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.00 g/cm³	-	-
لزوجة موني	48 MU	-	ASTM D1646
محتوى الأكريلونيتريل	32.0 %	-	Internal Method
الذوبانية	100 %	-	-
المثبت	غير ملون	-	-
صلابة الديورومتر	69	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التآكل	1	-	DIN 53516
إجهاد الشد	11.5 MPa	1667.94 psi	ASTM D412
قوة الشد	17.1 MPa	2480.15 psi	ASTM D412
استطالة الشد	450 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	56.9 kN/m	-	ASTM D624
مجموعة الضغط	46 %	-	ASTM D395

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان الحرارة	0.50 %	-	ASTM D5688

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	11 %	-	ASTM D865
			ASTM D865

التقادم			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	-20 %	-	
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	3.0	-	ASTM D865
التغير في قوة الشد		-	ASTM D471
	1.0 %	-	-
	-14 %	-	-
التغير في الاستطالة القصوى		-	ASTM D471
	-29 %	-	-
	-27 %	-	-
التغير في صلابة الديورومتر		-	ASTM D471
	3.0	-	-
	-4.0	-	-
التغير في الحجم		-	ASTM D471
	-4.3 %	-	-
	8.9 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.