NANCAR® 3345

المصنع	Nantex Industry Co.,Ltd.	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NANCAR® 3345 هو بوليمر بوتادين أكريلونيتريل متوسط الارتفاع مع مقاومة جيدة للزيت. يتم بلمرته في درجة حرارة منخفضة ويحتوي على مضادات الأكسدة الكافية لظروف الشيخوخة الطبيعية. يتميز بلزوجة موني منخفضة، وخصائص معالجة فائقة، ومعدل معالجة سريع، وتلوث منخفض للقالب، وخصائص مرونة فائقة وسيولة فائقة. NANCAR® 3345 هو مطاط نتريل ممتاز متعدد الأغراض. يمكن مزجه مع راتنجات الفينيل لإنتاج عمليات بثق سلسة وألواح خالية من العصبية. تشمل التطبيقات المقترحة تلك الموجودة في خراطيم الوقود والحشوات والحشيات والأختام الزيتية وقطع غيار السيارات الأخرى والأحزمة المقاومة للزيت والأحذية وأغطية الأسطوانات ومنتجات الإسفنج.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	تدفق جيد	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	لزوجة منخفضة	-	-
	مقاوم للزيت	-	-
الاستخدامات			-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تطبيقات السيارات	-	-
	أحزمة / إصلاح الأحزمة	-	-
	أحذية	-	-
	حشيات	-	-
	خرطوم	-	-
	أختام	-	
	ورقة	-	
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.980 g/cm³	-	-
لزوجة موني	45 MU	-	ASTM D1646
محتوى الأكريلونيتريل	33.0 %	-	Internal Method
الذوبانية	100 %	-	-
المثبت	غير ملون	-	-
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	74	-	-
	73	-	-
	72	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان الحرارة	0.20 %	-	ASTM D5688

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد			

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ASTM D412
	MPa 9.41	psi 1364.81	-
	MPa 10.4	psi 1508.4	-
	MPa 11.1	psi 1609.92	-
قوة الشد		-	ASTM D412
	MPa 26.0	psi 3770.99	-
	MPa 25.7	psi 3727.48	-
	MPa 26.9	psi 3901.52	-
استطالة الشد		-	ASTM D412
	% 650	-	-
	% 590	-	-
	% 570	-	-
قوة التمزق	kN/m 61.8	-	ASTM D624
مجموعة الضغط	% 59	-	ASTM D395

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	% 3.0-	-	ASTM D865
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	% 27-	-	ASTM D865
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	4.0	-	ASTM D865
التغير في قوة الشد		-	ASTM D471
	% 2.0-	-	-
	% 30-	-	-
التغير في الاستطالة القصوى		-	ASTM D471
	% 21-	-	-
	% 29-	-	-
التغير في صلابة الديورومتر		-	ASTM D471
	0.0	-	-
	10-	-	-

التقادم			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في الحجم		-	ASTM D471
	% 0.20	-	-
	% 15	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.