NANCAR® 3375

المصنع	Nantex Industry Co.,Ltd.	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NANCAR® 3375 هو كوبوليمر بوتادين أكريلونيتريل متوسط الارتفاع مع مقاومة ممتازة للزيت. يتم بلمرته في درجة حرارة منخفضة ويحتوي على مثبت كافٍ لظروف الشيخوخة الطبيعية. يتميز بخصائص معالجة ممتازة، وخصائص فيزيائية ممتازة، وتلوث منخفض للقالب، ومقاومة متوازنة للزيت ومقاومة لدرجات الحرارة المنخفضة، وخصائص مرونة فائقة. NANCAR® 3375 هو مطاط نتريل متعدد الأغراض ممتاز. تشمل التطبيقات المقترحة تلك الموجودة في خراطيم الوقود، والحشوات، والجوانات، وأختام الزيت، وأجزاء السيارات الأخرى، والأحزمة المقاومة للزيت، والأحذية وأغطية اللفائف.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت غير محدد	-	-
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
	معالجة سريعة	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	ثبات جيد	-	-
	مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة	-	-
	مقاوم للزيت	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	أحزمة / إصلاح الأحزمة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	أحذية حشيات خرطوم أختام	- - - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.980 g/cm³	-	-
لزوجة موني	75 MU	-	ASTM D1646
محتوى الأكريلونيتريل	33.0 %	-	Internal Method
الذوبانية	100 %	-	-
المثبت	غير ملون	-	-
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	71	-	-
	70	-	-
	69	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان الحرارة	0.30 %	-	ASTM D5688

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	9.12 MPa	1322.75 psi	-
	10.3 MPa	1493.89 psi	-
	10.9 MPa	1580.91 psi	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	-
	MPa 29.0	psi 4206.1	ASTM D412
	MPa 29.5	psi 4278.62	ASTM D412
استطالة الشد		-	ASTM D412
	% 650	-	-
	% 590	-	-
	% 560	-	-
قوة التمزق	kN/m 62.8	-	ASTM D624
مجموعة الضغط	% 59	-	ASTM D395

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	% 0.0	-	ASTM D865
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	% 17-	-	ASTM D865
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	2.0	-	ASTM D865
التغير في قوة الشد		-	ASTM D471
	% 0.0	-	-
	% 39-	-	-
التغير في الاستطالة القصوى		-	ASTM D471
	% 7.0-	-	-
	% 19-	-	-
التغير في صلابة الديورومتر		-	ASTM D471
	0.0	-	-
	6.0-	-	-
التغير في الحجم		-	ASTM D471
	% 0.40	-	-
	% 14	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.