NANCAR® 3645

المصنع	Nantex Industry Co ,. Ltd.	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NANCAR® 3645 عبارة عن كوبوليمر بوتادين أكريلونيتريل متوسط الارتفاع مع مقاومة جيدة للزيت. يتم بلمرته في درجة حرارة منخفضة ويحتوي على مضادات أكسدة كافية لظروف الشيخوخة الطبيعية. يتميز بلزوجة موني منخفضة، وخصائص معالجة فائقة، ومعدل معالجة سريع، وتلوث منخفض للعفن، وخصائص مرونة فائقة وقابلية تدفق فائقة. NANCAR® 3645 عبارة عن مادة لدن بالحرارة نتريل ممتازة متعددة الأغراض. يمكن مزجه مع راتنجات الفينيل لإنتاج مواد مقذوفة ناعمة وألواح خالية من العصب. تشمل التطبيقات المقترحة تلك الموجودة في خراطيم الوقود، والحشوات، والحشيات، والأختام الزيتية، وأجزاء السيارات الأخرى، والأحزمة المقاومة للزيت، والأحذية، وأغطية اللفائف ومنتجات الإسفنج.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	معالجة سريعة	-	-
	قابلية تشكيل جيدة	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	تدفق عالي	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مقاوم للزيت	-	
	مرن	-	
الاستخدامات	أحزمة / إصلاح الأحزمة	-	-
	خلط	-	-
	أحذية	-	-
	حشيات	-	-
	خرطوم	-	-
	أختام	-	-
	ورقة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.980 g/cm³	-	-
لزوجة موني		-	ASTM D1646
	MU 74	-	-
	MU 45	-	-
محتوى الأكريلونيتريل	36.0 %	-	Internal Method
الذوبانية	100 %	-	-
المثبت	غير ملون	-	-
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	77	-	-
	76	-	-
	75	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان الحرارة	0.20 %	-	ASTM D5688

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	MPa 12.2	psi 1769.46	-
	MPa 11.7	psi 1696.94	-
	MPa 10.0	psi 1450.38	-
قوة الشد		-	ASTM D412
	MPa 25.8	psi 3741.98	-
	MPa 26.3	psi 3814.5	-
	MPa 26.5	psi 3843.51	-
استطالة الشد		-	ASTM D412
	% 550	-	-
	% 570	-	-
	% 630	-	-
قوة التمزق	kN/m 62.0	-	ASTM D624
مجموعة الضغط	% 55	-	ASTM D395

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	% 1.0	-	ASTM D573
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	% 25-	-	ASTM D573
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	3.0	-	ASTM D573
التغير في قوة الشد		-	ASTM D471
	% 1.0	-	-
	% 23-	-	-
التغير في الاستطالة القصوى		-	ASTM D471
	% 22-	-	-
	% 30-	-	-
التغير في صلابة الديورومتر		-	ASTM D471
	1.0	-	-
	8.0-	-	-

التقادم			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
التغير في الحجم		-	ASTM D471
	-0.20 %	-	-
	12 %	-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.