NANCAR® 4580

المصنع	Nantex Industry Co.,Ltd.	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NANCAR® 4580 عبارة عن كوبوليمر بوتادين عالي الأكريلونيتريل يتميز بمقاومة ممتازة للزيت. يتم بلمرته في درجة حرارة منخفضة ويحتوي على مضادات أكسدة كافية لظروف الشيخوخة الطبيعية.
يتميز بمعدل معالجة سريع وتلطيخ منخفض للقالب وخصائص مرونة فائقة. يتميز بخصائص معالجة جيدة في المركبات التي تكون فيها الرغوة والحياكة مرغوبة وهو ذو قيمة خاصة في المركبات عالية الصلابة.
يوفر NANCAR® 4580 معالجة جيدة ولصق بناء. يُقترح استخدامه في السلع المقولبة ومخزون الاحتكاك والتطبيقات المماثلة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	تدفق جيد	-	-
	قابلية تشكيل جيدة	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	مقاوم للزيت	-	-
	مرن	-	-
	قابل للمعالجة في الطور البخاري	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	قوالب/اسطمبات/أدوات	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.00 g/cm³	-	-
لزوجة موني		-	ASTM D1646
	MU 90	-	-
	MU 80	-	-
محتوى الأكريلونيتريل	44.5 %	-	Internal Method
الذوبانية	100 %	-	-
المثبت	غير ملون	-	-
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	77	-	-
	76	-	-
	75	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان الحرارة	0.30 %	-	ASTM D5688

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	16.0 MPa	2320.61 psi	-
	14.8 MPa	2146.56 psi	-
	12.2 MPa	1769.46 psi	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D412
	MPa 28.0	psi 4061.06	-
	MPa 26.5	psi 3843.51	-
	MPa 27.7	psi 4017.55	-
استطالة الشد		-	ASTM D412
	% 450	-	-
	% 460	-	-
	% 540	-	-
قوة التمزق	kN/m 60.0	-	ASTM D624

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.