

## BLUESTAR® 1090

PBT	الفئة	Nantong Xingchen Synthetic Material Co .Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

### وصف المنتج

تشمل منتجات راتنج PBT ما يلي: 1072, 1079, 1084, 1090, 1100, 1100, 1110, 1130, A, والتي تستخدم بشكل رئيسي في الغزل، والكابلات، والأفلام. الاستخدام: يمكن استخدامها مباشرة في الغزل وإنتاج دفعات الألوان، ومنتجاتها المعدلة والمعززة تستخدم على نطاق واسع في الإلكترونيات، والكهرباء، والأجهزة، والسيارات، وغيرها من الصناعات. يمكن استخدام منتجاتها عالية اللزوجة مباشرة في إنتاج أنابيب الألياف الضوئية؛ يجب تجفيف المنتج عند 120-140 درجة مئوية لمدة 2-4 ساعات.

### المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تطبيقات السيارات	الاستخدامات
-	-	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	
-	-	فيلم	
-	-	تطبيقات الأسلاك والكابلات	
-	-	Pellets	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	/g 1.29-1.33 cm <sup>3</sup>	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 50-70	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ISO 3451-1	-	%	محتوى الرماد
Internal Method	-		اللون b
ISO 1628-5	-	dl/g 0.90	اللزوجة الذاتية
ISO 15512	-	%	محتوى الرطوبة

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
Internal Method	-	mol/t	مجموعات النهاية الكربوكسيلية

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 11357-3	F° 438.8 - 431.6	C° 222-226	درجة حرارة الانصهار

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.