NaturePlast PEVI 001

المصنع	NaturePlast	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يسمح تقدم البحث والتطوير اليوم بإنتاج بعض البوليمرات التقليدية جزئيًا أو كليًا من الموارد النباتية وليس من الموارد الأحفورية. تتمتع درجات BioPE التي تسوقها NaturePlast بنفس خصائص PE التقليدي ويمكن تحويلها على معدات معالجة البلاستيك القياسية. الأسواق: تغليف المواد الغذائية، التعبئة والتغليف المختلفة، مستحضرات التجميل ... الخصائص خصائص مماثلة لـ PE القائم على الزيت. سهولة المعالجة. قابلة لإعادة التدوير في تيارات PE الحالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية معالجة جيدة كثافة عالية مادة قابلة لإعادة التدوير محتوى مورد متجدد	- - - -	- - - -
الاستخدامات	مستحضرات التجميل تغليف المواد الغذائية التعبئة والتغليف	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.957 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.2 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	1350 MPa	195801.3 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	35 J/m	0.6555 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	126 C°	258.8 F°	ASTM D1525
درجة حرارة انحراف الحرارة	76 C°	168.8 F°	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى حيوي	94 %	-	ASTM D6866

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.