NaturePlast PEVE 011

المصنع	NaturePlast	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يسمح تقدم البحث والتطوير اليوم بإنتاج بعض البوليمرات التقليدية جزئيًا أو كليًا من الموارد النباتية وليس من الموارد الأحفورية بعد الآن. تتمتع درجات BioPE التي تسوقها NaturePlast بنفس خصائص PE التقليدي ويمكن تحويلها على معدات معالجة البلاستيك القياسية. الأسواق: تغليف المواد الغذائية، والتعبئة والتغليف المختلفة، ومستحضرات التجميل... الخصائص خصائص مماثلة لـ PE القائم على الزيت. سهولة المعالجة. قابلة لإعادة التدوير في تيارات PE الحالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية معالجة جيدة كثافة منخفضة مادة قابلة لإعادة التدوير محتوى مورد متجدد	- - - -	- - - -
الاستخدامات	مستحضرات التجميل تغليف المواد الغذائية التعبئة والتغليف	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.914 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل المرونة	180 MPa 200 MPa	26106.84 psi 29007.6 psi	ASTM D882 ASTM D882
قوة الشد	 50.0 MPa 40.0 MPa	- 7251.9 psi 5801.52 psi	ASTM D882 - -
استطالة الشد	 1100 % 1400 %	- - -	ASTM D882 - -
قوة التمزق إلمندورف	370 g	13.05 oz	ASTM D1922

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى حيوي	87 %	-	ASTM D6866

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.