NaturePlast NPC 012

المصنع	NaturePlast	**الفئة**	Biodeg Polymers
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

المركبات القائمة على النشا عبارة عن مزيج من راتنجات البلاستيك الحيوي مع النشا، سواء كانت ملدنة أم لا. الخلطات القائمة على النشا مصنوعة جزئيًا من موارد نباتية وقابلة للتحويل إلى سماد وفقًا للمعايير المستخدمة. تم تصميم الخلطات القائمة على النشا بشكل أساسي لتطبيقات البثق والقولبة بالحقن ويمكن معالجتها على المعدات القياسية. الأسواق: تغليف المواد الغذائية أو الصناعية، والألواح الزراعية، والتعبئة، والبستنة ... الخصائص: المرونة. تحلل بيولوجي سريع في التربة. معيار

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتحلل البيولوجي قابل للتحلل إلى سماد عضوي مرونة جيدة محتوى مورد متجدد	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات زراعية أكياس تغليف المواد الغذائية تطبيقات صناعية معدات الحدائق والمروج التعبئة والتغليف ورقة	- - - - - - -	- - - - - - -
المظهر	غير شفاف	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.20-1.40 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	20-40 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة صدمة شاربي غير المحززة	140 kJ/m²	66.61 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	60.0 C°	140.0 F°	ISO 306/A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.