NaturePlast NP DU 202

المصنع	NaturePlast	**الفئة**	Nylon 1010
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يسمح تقدم البحث والتطوير اليوم بإنتاج بعض البوليمرات التقليدية جزئيًا أو كليًا من الموارد النباتية ولم تعد من الموارد الأحفورية. تتمتع درجات BioPA التي تسوقها NaturePlast بنفس خصائص PA التقليدي ويمكن تحويلها على معدات معالجة البلاستيك القياسية. الأسواق: السيارات ، الأجزاء الفنية ، التعبئة والتغليف ، المنسوجات ، إلخ. الخصائص خصائص مماثلة لـ PA القائم على الزيت. سهولة المعالجة. قابلة لإعادة التدوير في تيارات PA الحالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية معالجة جيدة مادة قابلة لإعادة التدوير محتوى مورد متجدد	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات قطع هندسية التعبئة والتغليف تطبيقات النسيج	- - - -	- - - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.05 g/cm³	-	ISO 1183
رقم اللزوجة	160 cm³/g	-	ISO 307

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1700 MPa	246564.6 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	%	-	ISO 527-2
قوة صدمة شاربي غير المحززة	لا يوجد كسر	-	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	171 C°	339.8 F°	ISO 306/B

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى حيوي	100 %	-	ASTM D6866

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.