NaturePlast PTI 003

المصنع	NaturePlast	**الفئة**	PET
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يسمح تقدم البحث والتطوير اليوم بإنتاج بعض البوليمرات التقليدية جزئيًا أو كليًا من الموارد النباتية وليس من الموارد الأحفورية بعد الآن. تتمتع درجات BioPET التي تسوقها NaturePlast بنفس خصائص PET التقليدي ويمكن تحويلها على معدات معالجة البلاستيك القياسية. الأسواق: تغليف المواد الغذائية، والتعبئة والتغليف المختلفة، ومستحضرات التجميل... الخصائص خصائص مماثلة لـ PET القائم على الزيت. سهولة المعالجة. قابلة لإعادة التدوير في تيارات PET الحالية. 30% حيوي

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية معالجة جيدة مادة قابلة لإعادة التدوير محتوى مورد متجدد	- - -	- - -
الاستخدامات	مستحضرات التجميل تغليف المواد الغذائية التعبئة والتغليف	- - -	- - -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق الألياف (الغزل)	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون b	0.500	-	-
اللون L		-	-
اللزوجة الذاتية	0.60 dl/g	-	-
محتوى الرطوبة	%	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	79.0 C°	174.2 F°	DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.