NaturePlast PHE 008

المصنع	NaturePlast	**الفئة**	PHA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بوليمرات من نوع PHA (بولي هيدروكسي ألكانوات) هي راتنجات حرارية مصنوعة من موارد نباتية متجددة، يتم إنتاجها عن طريق تخمير السكر البكتيري. يمكن معالجة PHA على المعدات القياسية. مواد PHA قابلة للتحلل البيولوجي وقابلة للتحويل إلى سماد وفقًا للمعايير المستخدمة. الأسواق: تغليف المواد الغذائية، والبستنة، والأجزاء الفنية ... الخصائص مقاومة للحرارة، ومرونة وخصائص الحاجز أعلى من PLA. مادة معتمة. بعض PHAs قابلة للتحلل البيولوجي بسرعة. اساسي

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	راتنج حاجز	-	-
	قابل للتحلل البيولوجي	-	-
	قابل للتحلل إلى سماد عضوي	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	محتوى مورد متجدد	-	-
الاستخدامات	قطع هندسية	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-
	معدات الحدائق والمروج	-	-
المظهر	غير شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	الدرفلة	-	-
	بثق الأفلام	-	-
	بثق المظهر	-	-
	بثق الألواح	-	-
	التشكيل الحراري	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.29 g/cm³	-	ISO 1183

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انفعال الشد	13 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1840 MPa	266869.92 psi	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	37 kJ/m²	17.6 ft·lb/in²	ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	136 C°	276.8 F°	ISO 306/A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.