NaturePlast NPC 102

المصنع	NaturePlast	**الفئة**	PLA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

المركبات عبارة عن مزيج من راتنجات البلاستيك الحيوي المختلفة والإضافات و/أو الألياف الطبيعية من أجل تحسين خصائص المواد الأولية. المعلمات التي نحاول تحسينها هي الأداء الميكانيكي أو الحراري أو التحويلي. الأسواق: تغليف المواد الغذائية أو الصناعية، ومستحضرات التجميل، والبستنة، والقطع التقنية، والرياضة والترفيه، والأجزاء الجمالية... خصائص تحسين المرونة أو الخصائص الحرارية أو مقاومة الصدمات. PLA مرن

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة جيدة محتوى مورد متجدد	- -	- -
الاستخدامات	مستحضرات التجميل قطع هندسية تغليف المواد الغذائية تطبيقات صناعية معدات الحدائق والمروج التعبئة والتغليف سلع رياضية	- - - - - - -	- - - - - - -
المظهر	شفاف	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام بثق المظهر بثق الألواح التشكيل الحراري	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.23 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	11 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1570 MPa	227709.66 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	79 %	-	ISO 527-2
قوة صدمة شاربي غير المحززة	160 kJ/m²	76.13 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	48.0 C°	118.4 F°	ISO 75-2/B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.