NaturePlast NPC 201

المصنع	NaturePlast	**الفئة**	PLA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

المركبات هي خلطات من راتنجات البلاستيك الحيوي المختلفة، والمواد المضافة و/أو الألياف الطبيعية من أجل تحسين الخصائص المبدئية للمواد. المعايير التي نحاول تحسينها هي الأداء الميكانيكي، الحراري أو التحويلي. الأسواق: التعبئة الغذائية أو الصناعية، مستحضرات التجميل، البستنة، القطع التقنية، الرياضة والترفيه، الأجزاء الجمالية... الخصائص: تحسين المرونة، الخصائص الحرارية، أو مقاومة الصدمات. PLA مقاوم للحرارة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة عالية للحرارة محتوى مورد متجدد	- -	- -
الاستخدامات	مستحضرات التجميل قطع هندسية تغليف المواد الغذائية تطبيقات صناعية معدات الحدائق والمروج التعبئة والتغليف سلع رياضية	- - - - - - -	- - - - - - -
المظهر	غير شفاف	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	9.0 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	5480 MPa	794808.24 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	3.0 %	-	ISO 527-2
قوة صدمة شاربي غير المحززة	14 kJ/m²	6.66 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	127 C°	260.6 F°	ISO 306/A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.