NaturePlast NPC 202

المصنع	NaturePlast	**الفئة**	PLA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

المركبات هي خلطات من راتنجات البلاستيك الحيوي المختلفة، والمواد المضافة و/أو الألياف الطبيعية من أجل تحسين الخصائص المبدئية للمواد. المعايير التي نحاول تحسينها هي الأداء الميكانيكي، الحراري أو التحويلي. الأسواق: التعبئة الغذائية أو الصناعية، مستحضرات التجميل، البستنة، القطع التقنية، الرياضة والترفيه، الأجزاء الجمالية... الخصائص: تحسين المرونة، الخصائص الحرارية، أو مقاومة الصدمات. PLA مقاوم للصدمات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة عالية للصدمات	-	-
	محتوى مورد متجدد	-	-
الاستخدامات	مستحضرات التجميل	-	-
	قطع هندسية	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-
	تطبيقات صناعية	-	-
	معدات الحدائق والمروج	-	-
	التعبئة والتغليف	-	-
	سلع رياضية	-	
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.23 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	63 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	945 MPa	137060.91 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	250 %	-	ISO 527-2
قوة صدمة شاربي غير المحززة	84 kJ/m²	39.97 ft·lb/in²	ISO 179

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.