NaturePlast PLE 013

المصنع	NaturePlast	**الفئة**	PLA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بوليمرات PLA (أو حمض متعدد حمض اللبنيك) هي راتنجات حرارية مصنوعة من موارد نباتية متجددة ومعتمدة على أنها قابلة للتحلل الحيوي وفقًا للمعايير المستخدمة. بعض درجات PLA لدينا معتمدة على أنها خالية من الكائنات المعدلة وراثيًا. يمكن معالجة PLA على المعدات القياسية. الأسواق: تغليف المواد الغذائية، ومستحضرات التجميل، والبستنة، والطب، والأجزاء التقنية... الخصائص: شفاف، والأكثر اقتصادا... مقاومة حرارية، ومرونة وخصائص الحاجز لتحسين... درجة حرارة عالية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتحلل إلى سماد عضوي	-	-
	موارد قابلة للتحديث	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	مقاومة حرارة عالية	-	-
	راتنج حاجز	-	-
الاستخدامات	معدات الحدائق والمروج	-	-
	ملحقات هندسية	-	-
	مستحضرات التجميل	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-
	لوازم طبية/تمريضية	-	-
المظهر	عتامة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام قولبة بثق الألواح التشكيل الحراري قولبة بثق المظهر الدرفلة	- - - - -	- - - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.49 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.30 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	6000 MPa	870228.0 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	3.5 %	-	ISO 527-2
قوة صدمة شاربي غير المحززة	28 kJ/m²	13.32 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	133 C°	271.4 F°	ISO 75-2/B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.