NaturePlast PBE 006

المصنع	NaturePlast	**الفئة**	Polyester, TP
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

البوليستر الحيوي الذي تسوقه Natureplast عبارة عن راتنجات حرارية قابلة للتحلل البيولوجي وقابلة للتحويل إلى سماد بنسبة 100% وفقًا للمعايير المستخدمة. يمكن أيضًا أن يكون البوليستر الحيوي حيويًا جزئيًا. يمكن معالجة هذه البوليسترات الحيوية على المعدات القياسية. الأسواق: التعبئة، الأغشية، تغليف صناعة تجهيز الأغذية، مستحضرات التجميل، البستنة، الطب، الأجزاء الفنية... الخصائص: الشفافية، سهولة المعالجة. أداء قريب من البولي أوليفينات (PE وPP) من حيث الخصائص الحرارية والميكانيكية. معيار

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتحلل البيولوجي	-	-
	قابل للتحلل إلى سماد عضوي	-	-
الاستخدامات	أكياس	-	-
	مستحضرات التجميل	-	-
	قطع هندسية	-	-
	فيلم	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-
	معدات الحدائق والمروج	-	-
	تطبيقات طبية/رعاية صحية	-	
المظهر	شفاف	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ بالبثق بثق الأفلام بثق الألواح التشكيل الحراري	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.26 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0-5.0 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	85.0 MPa	12328.23 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	%	-	ISO 527-2
قوة صدمة شاربي غير المحززة	لا يوجد كسر	-	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	80.0 C°	176.0 F°	ISO 306/A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.