NaturePlast NP EL 002

المصنع	NaturePlast	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

المطاطات الحيوية التي تسوقها Natureplast عبارة عن مطاطات يمكن أن تكون قابلة للتحلل البيولوجي والتحويل إلى سماد بنسبة 100٪ وفقًا للمعايير المستخدمة (EN 13432) وهي حيوية جزئيًا. يمكن معالجة هذه المطاطات الحيوية بشكل أساسي على معدات القولبة بالحقن القياسية، وهي مخصصة للتطبيقات التي تحتاج إلى مرونة وخصائص ميكانيكية جيدة. الأسواق: المطاطات الحرارية ... الخصائص مرونة عالية. خصائص ميكانيكية جيدة. قابلة للتحلل البيولوجي

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتحلل البيولوجي قابل للتحلل إلى سماد عضوي مرونة جيدة	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	EN 13432	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.15 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	65	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انفعال الشد	910 %	-	ISO 527-2
فقدان التآكل	76.0 mm³	-	ISO 4649
إجهاد الشد		-	ISO 527
	2.40 MPa	348.09 psi	-
	3.80 MPa	551.14 psi	-
قوة التمزق	40 kN/m	-	ISO 34-1

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.