NaturePlast NP EL 004

المصنع	NaturePlast	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

المركبات المرنة الحيوية التي تسوقها Natureplast هي مركبات مرنة يمكن أن تكون قابلة للتحلل الحيوي والتحويل إلى سماد بنسبة 100٪ وفقًا للمعايير المستخدمة (EN 13432) وهي حيوية جزئيًا. يمكن معالجة هذه المركبات المرنة الحيوية بشكل أساسي على معدات القولبة بالحقن القياسية، وهي مخصصة للتطبيقات التي تحتاج إلى مرونة وخصائص ميكانيكية جيدة. الأسواق: اللدائن المرنة الحرارية... الخصائص مرونة عالية. خصائص ميكانيكية جيدة. قابل للتحلل الحيوي

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتحلل البيولوجي قابل للتحلل إلى سماد عضوي مرونة جيدة	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	EN 13432	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.16 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	56	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انفعال الشد	770 %	-	ISO 527-2
إجهاد الشد		-	ISO 527
	1.90 MPa	275.57 psi	-
	3.50 MPa	507.63 psi	-
قوة التمزق	33 kN/m	-	ISO 34-1

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.