NaturePlast NP EL 007

المصنع	NaturePlast	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

المطاط الحيوي الذي تسوقه Natureplast عبارة عن مواد لدنة بالحرارة يمكن أن تكون قابلة للتحلل البيولوجي والتحويل إلى سماد بنسبة 100٪ وفقًا للمعايير المستخدمة (EN 13432) وهي حيوية جزئيًا. يمكن معالجة هذه المطاطات الحيوية بشكل أساسي على معدات قياسية للقولبة بالحقن، وهي مخصصة للتطبيقات التي تحتاج إلى مرونة وخصائص ميكانيكية جيدة. الأسواق: مواد لدنة بالحرارة... الخصائص مرونة عالية. خصائص ميكانيكية جيدة. قابلة للتحلل البيولوجي وحيوية (30٪)

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتحلل البيولوجي قابل للتحلل إلى سماد عضوي مرونة جيدة محتوى مورد متجدد	- - - -	- - - -
تصنيفات الوكالة	EN 13432	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.15 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور		- - -	ISO 868 - -

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انفعال الشد	410-780 %	-	ISO 527-2
فقدان التآكل	37.0-250 mm³	-	ISO 4649
إجهاد الشد	 2.00-8.00 MPa 5.00-8.00 MPa	- 1160.3 - 290.08 psi 1160.3 - 725.19 psi	ISO 527 - -
قوة التمزق	22-110 kN/m	-	ISO 34-1

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى حيوي	30 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.