# NaturePlast NP EL 009

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | NaturePlast | **الفئة** | TPE |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

إن المطاط الحيوي الذي يتم تسويقه بواسطة Natureplast عبارة عن مواد لدنة يمكن أن تكون قابلة للتحلل البيولوجي والتحويل إلى سماد بنسبة 100٪ وفقًا للمعايير المستخدمة (EN 13432) وهي حيوية جزئيًا. يمكن معالجة هذه المطاطات الحيوية بشكل أساسي على معدات قولبة الحقن القياسية، وهي مخصصة للتطبيقات التي تحتاج إلى مرونة وخصائص ميكانيكية جيدة. الأسواق: مطاطات حرارية ... الخصائص: مرونة عالية. خصائص ميكانيكية جيدة. قابل للتحلل البيولوجي

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | قابل للتحلل البيولوجي<br>قابل للتحلل إلى سماد عضوي<br>مرونة جيدة | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **تصنيفات الوكالة** | EN 13432 | - | - |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |
| **طريقة المعالجة** | قولبة بالحقن | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 1.23 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **صلابة شور** | 74 | - | ISO 868 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **انفعال الشد** | % | - | ISO 527-2 |
| **إجهاد الشد** | 4.40 MPa | 638.17 psi | ISO 527 |
| **قوة التمزق** | 57 kN/m | - | ISO 34-1 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533


تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.