

Centrex® ST4800

ASA+TPE	الفئة	,Network Polymers .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

Centrex® ST4800 هو منتج أكريلونيتريل ستايرين أكريلات + TPE (ASA+TPE). يمكن معالجته عن طريق البثق المشترك أو القولبة بالحقن أو التشكيل الحراري وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Centrex® ST4800 تطبيقات السيارات والزراعة والبحرية والتطبيقات الخارجية. تشمل الخصائص: متوافق مع REACH متوافق مع RoHS متوافق مع WEEE مقاومة كيميائية مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	متين	الميزات
-	-	مقاومة كيميائية جيدة	
-	-	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	
-	-	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	
-	-	لمعان منخفض	
-	-	ناعم	
-	-	تخميد الصوت	
-	-	تطبيقات زراعية	الاستخدامات
-	-	لوحة عدادات السيارة	
-	-	أجزاء داخلية للسيارات	
-	-		

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
	-	تطبيقات بحرية	
	-	تطبيقات خارجية	
-	-	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	تصنيفات الوكالة
-	-	EU 2002/96/EC (WEEE)	
-	-	متوافق مع RoHS	الامتثال لـ RoHS
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	البثق المشترك	طريقة المعالجة
-	-	قولية بالحقن	
-	-	التشكيل الحراري	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1238	-	g/10 min 15	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D2240	-	46	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D3763	-	-	صدمة السهم الآلية
-	-	J 6.00	
-	-	J 8.00	

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 3795	-	mm/min 42	معدل الاحتراق

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D523	-	10	لمعان غاردنر

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 150.08	C° 65.6	درجة حرارة التجفيف
-	-	hr 4.0-6.0	وقت التجفيف
-	-	% 0.10	الحد الأقصى المقترح للرطوبة
-	-	% 15	الحد الأقصى المقترح لإعادة الطحن

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد: Email

www.polymersdata.com / الموقع: Website

86-134-2475-5533+ / الجوال: Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.