Network Polymers HDPE 50 0863

المصنع	Network Polymers, Inc.	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Network Polymers HDPE 50 0863 هو منتج بولي إيثيلين عالي الكثافة. وهو متوفر في أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: تطبيقات ملامسة الأغذية. الخاصية الأساسية: مقبول لملامسة الأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية كثافة عالية	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات غذائية غير محددة	-	-
تصنيفات الوكالة	ASTM D 1248, IV, الفئة A، المجموعة 2 ASTM D 1248, IV, الفئة A، المجموعة 3 FDA 21 CFR 177.1520	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.963 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	8.5 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	29.9 MPa	4336.64 psi	ASTM D638
استطالة الشد	1000 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1380 MPa	200152.44 psi	ASTM D790B
قوة صدمة الشد	101 kJ/m²	48.06 ft·lb/in²	ASTM D1822

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-76.1 C°	-104.98 F°	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	194 C°	381.2 F°	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.