# Network Polymers PP PPB 25 0504 LGF40

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Network Polymers, Inc. | **الفئة** | PP Homopolymer |
| **المادة المالئة** | 40% ألياف زجاجية طويلة | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Network Polymers PP PPB 25 0504 LGF40 هو منتج كوبوليمر بولي بروبيلين (PP كوبوليمر) مملوء بنسبة 40% من الألياف الزجاجية الطويلة. وهو متوفر في أمريكا الشمالية.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الحشو / التعزيز** | ألياف زجاجية طويلة، 40% حشو بالوزن | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.21 g/cm³ | - | ASTM D792 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | 110 MPa | 15954.18 psi | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | 2.5 % | - | ASTM D638 |
| **معامل الانحناء** | 7580 MPa | 1099388.04 psi | ASTM D790B |
| **صدمة إيزود المحززة** | 220 J/m | 4.12 ft·lb/in | ASTM D256A |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانحراف تحت الحمل** | 154 C° | 309.2 F° | ASTM D648 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **محتوى الحشو** | 40 % | - | ASTM D2584 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533


تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.