NEXT REPROCESSED ABS 342-300RG

المصنع	NEXT Specialty Resins, Inc.	**الفئة**	ABS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NEXT REPROCESSED ABS 342-300RG هو مادة أكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS). وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للقولبة بالحقن. السمات الهامة لـ NEXT REPROCESSED ABS 342-300RG هي: صديقة للبيئة / خضراء، تدفق عالي، مقاومة للصدمات. التطبيق النموذجي لـ NEXT REPROCESSED ABS 342-300RG: السيارات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المحتوى المعاد تدويره	نعم	-	-
الميزات	غرض عام تدفق عالي مقاومة صدمات متوسطة	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
المظهر	أسود	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets, Reprocessed	-	
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.04 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	100	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2520 MPa	365495.76 psi	ASTM D638
قوة الشد	0.0379 MPa	5.5 psi	ASTM D638
استطالة الشد	58 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	2070 MPa	300228.66 psi	ASTM D790

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	73.9 C°	165.02 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.