NEXT PCR PA6 GM40-300PCR

المصنع	NEXT Specialty Resins, Inc.	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	40% زجاج/معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NEXT PCR PA6 GM40-300PCR عبارة عن مادة بولي أميد 6 (نايلون 6) مملوءة بنسبة 40% من الزجاج/المعادن. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. السمات الهامة لـ NEXT PCR PA6 GM40-300PCR هي: صديقة للبيئة/خضراء، ثبات أبعاد جيد، مقاومة للحرارة. التطبيق النموذجي لـ NEXT PCR PA6 GM40-300PCR: السيارات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	زجاج\معدن، 40% حشو بالوزن	-	-
المحتوى المعاد تدويره	نعم	-	-
الميزات	ثبات أبعاد جيد مقاومة عالية للحرارة	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	Pellets, Reprocessed	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.48 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	37-43 g/10 min	-	Internal Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	103 MPa	14938.91 psi	ASTM D638
استطالة الشد	2.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	190 MPa	27557.22 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	69 J/m	1.29 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	199 C°	390.2 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.