NEXT PCR PA66 M40-300PCR

المصنع	NEXT Specialty Resins, Inc.	**الفئة**	Nylon 66
المادة المالئة	40% معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NEXT PCR PA66 M40-300PCR هي مادة بولي أميد 66 (نايلون 66) مملوءة بنسبة 40٪ معادن. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. السمات الهامة لـ NEXT PCR PA66 M40-300PCR هي: صديقة للبيئة / خضراء، ثبات أبعاد جيد، مقاومة للحرارة. التطبيق النموذجي لـ NEXT PCR PA66 M40-300PCR: السيارات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	معدني، 40% حشو بالوزن	-	-
المحتوى المعاد تدويره	نعم	-	-
الميزات	ثبات أبعاد جيد مقاومة عالية للحرارة	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	Pellets, Reprocessed	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.50 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة روكويل	118	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	79.3 MPa	11501.51 psi	ASTM D638
استطالة الشد	2.0 %	-	ASTM D638
صدمة إيزود المحززة	48 J/m	0.899 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	218 C°	424.4 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.