NEXT REGRIND PA66 3189HSL-300RG

المصنع	NEXT Specialty Resins, Inc.	**الفئة**	Nylon 66
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NEXT REGRIND PA66 3189HSL-300RG هي مادة بولي أميد 66 (نايلون 66). وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. السمات الهامة لـ NEXT REGRIND PA66 3189HSL-300RG هي: صديقة للبيئة / خضراء، قابلية معالجة جيدة، صلابة جيدة، متانة جيدة، مثبت حراري. التطبيق النموذجي لـ NEXT REGRIND PA66 3189HSL-300RG: الأثاث

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
المحتوى المعاد تدويره	نعم	-	-
الميزات	غرض عام	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	صلابة جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
	مثبت حرارياً	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	أثاث غرض عام	- -	- -
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	طحن مُعاد	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.11 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة روكويل	113	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	58.6 MPa	8499.23 psi	ASTM D638
استطالة الشد	24 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	2070 MPa	300228.66 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	110 J/m	2.06 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	58.9 C°	138.02 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.