NEXT REGRIND PC 143R-300RG

المصنع	NEXT Specialty Resins, Inc.	**الفئة**	PC
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NEXT REGRIND PC 143R-300RG هو مادة بولي كربونات (PC). متوفر في أمريكا الشمالية لتشكيل الحقن. السمات المهمة لـ NEXT REGRIND PC 143R-300RG هي: صديق للبيئة/أخضر، إطلاق قوالب جيد، خالي من الهالوجين، مثبت بالأشعة فوق البنفسجية. التطبيق النموذجي لـ NEXT REGRIND PC 143R-300RG: السيارات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	-	-
المحتوى المعاد تدويره	نعم	-	-
الميزات	تحرر جيد من القالب خالي من الهالوجين	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	طحن مُعاد	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.20 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	11-13 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	110	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	57.2 MPa	8296.17 psi	ASTM D638
استطالة الشد	95 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	2070 MPa	300228.66 psi	ASTM D790

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	129 C°	264.2 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.