NEXT REPROCESSED PC/ABS MC8002-300R

المصنع	NEXT Specialty Resins, Inc.	**الفئة**	PC+ABS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NEXT REPROCESSED PC/ABS MC8002-300R هي مادة بولي كربونات + ABS (PC+ABS). وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للقولبة بالحقن. السمات الهامة لـ NEXT REPROCESSED PC/ ABS MC8002-300R هي: صديقة للبيئة / خضراء، مقاومة للصدمات، لزوجة منخفضة. تشمل التطبيقات النموذجية: الأجهزة، التطبيقات الكهربائية / الإلكترونية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المحتوى المعاد تدويره	نعم	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للصدمات لزوجة منخفضة	- -	- -
الاستخدامات	الأجهزة تطبيقات كهربائية/إلكترونية	- -	- -
المظهر	أسود	-	-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets, Reprocessed	-	
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.10 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	10 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	120	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2070 MPa	300228.66 psi	ASTM D638
قوة الشد	55.2 MPa	8006.1 psi	ASTM D638
استطالة الشد	150 %	-	ASTM D638
صدمة إيزود المحززة	610 J/m	11.43 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	104 C°	219.2 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.