# NEXT REPROCESSED POMC M270-100R

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | NEXT Specialty Resins, Inc. | **الفئة** | Acetal (POM) Copolymer |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

NEXT REPROCESSED POMC M270-100R هو مادة أسيتال (POM) كوبوليمر. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. السمات الهامة لـ NEXT REPROCESSED POMC M270-100R هي: صديقة للبيئة / خضراء، كوبوليمر، دورة قولبة سريعة، قابلية معالجة جيدة، تدفق عالي.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المحتوى المعاد تدويره** | نعم | - | - |
| **الميزات** | بوليمر مشترك<br>دورة قولبة سريعة<br>قابلية تشكيل جيدة<br>تدفق عالي | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **المظهر** | لون طبيعي | - | - |
| **الأشكال** | Pellets, Reprocessed | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.40 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 25-28 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **صلابة روكويل** | 80 | - | ASTM D785 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل الشد** | 2410 MPa | 349541.58 psi | ASTM D790 |
| **قوة الشد** | 58.6 MPa | 8499.23 psi | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | 40 % | - | ASTM D638 |
| **معامل الانحناء** | 2410 MPa | 349541.58 psi | ASTM D790 |
| **صدمة إيزود المحززة** | 53 J/m | 0.9927 ft·lb/in | ASTM D256 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانحراف تحت الحمل** | 110 C° | 230.0 F° | ASTM D648 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.