NEXT REPROCESSED POMC M90-100R

المصنع	NEXT Specialty Resins, Inc.	**الفئة**	Acetal (POM) Copolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NEXT REPROCESSED POMC M90-100R هي مادة أسيتال (POM) كوبوليمر. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للقولبة بالحقن. السمات الهامة لـ NEXT REPROCESSED POMC M90-100R هي: كوبوليمر صديق للبيئة / أخضر، قابلية معالجة جيدة. التطبيق النموذجي لـ NEXT REPROCESSED POMC M90-100R: أثاث

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المحتوى المعاد تدويره	نعم	-	-
الميزات	بوليمر مشترك غرض عام قابلية تشكيل جيدة	- - -	- - -
الاستخدامات	أثاث	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	Pellets, Reprocessed	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.41 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	10 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	80	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2600 MPa	377098.8 psi	ASTM D790
قوة الشد	58.6 MPa	8499.23 psi	ASTM D638
استطالة الشد	60 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	2600 MPa	377098.8 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	64 J/m	1.2 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	107 C°	224.6 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.