Niuk 20NT03

المصنع	Shanghai Niuk New Plastic Technology Co., Ltd.	**الفئة**	ABS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Niuk 20NT03 هي مادة من مادة أكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS). وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. السمات الهامة لـ Niuk 20NT03 هي: مثبط للهب صلابة جيدة صلابة جيدة مقاومة للحرارة تشمل التطبيقات النموذجية: أجهزة سيارات سلع تجارية / مكتبية تطبيقات كهربائية / إلكترونية هياكل

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تدفق جيد	-	-
	صلابة جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
الاستخدامات	الأجهزة	-	-
	تطبيقات السيارات	-	-
	معدات الأعمال	-	-
	هواتف محمولة	-	-
	أغلفة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.06 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	10 g/10 min	-	ISO 1133
انكماش القالب		-	ISO 2577
	0.50-0.70 %	-	-
	0.50-0.70 %	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	52.0 MPa	7541.98 psi	ISO 527-2/50
انفعال الشد	15 %	-	ISO 527-2/50
معامل الانحناء	2600 MPa	377098.8 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	80.0 MPa	11603.04 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	11 kJ/m²	5.23 ft·lb/in²	ISO 179
قوة صدمة شاربي غير المحززة	75 kJ/m²	35.69 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	92.0 C°	197.6 F°	ISO 75-2/A
درجة حرارة تليين فيكات	106 C°	222.8 F°	ISO 306/B120

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.