Niuk 40RN00

المصنع	Shanghai Niuk New Plastic Technology Co., Ltd.	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Niuk 40RN00 هي مادة من مادة البولي أميد 6 (نايلون 6). وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. السمات الهامة لـ Niuk 40RN00 هي: مثبط للهب تصنيف اللهب مقاومة للتآكل مقاومة للزحف صلابة جيدة تشمل التطبيقات النموذجية: تطبيقات كهربائية / إلكترونية أسلاك وكابلات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبط للهب	-	-
الميزات	مثبط للهب مقاومة جيدة للتآكل مقاومة جيدة للزحف مقاومة جيدة للتآكل مقاومة عالية للحرارة صلابة عالية متانة فائقة الارتفاع	- - - - - - -	- - - - - - -
الاستخدامات	موصلات تطبيقات كهربائية/إلكترونية	- -	- - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مفاتيح	-	
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.15 g/cm³	-	ISO 1183
انكماش القالب	0.80-1.1 %	-	ISO 2577

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	65.0 MPa	9427.47 psi	ISO 527-2/50
انفعال الشد	10 %	-	ISO 527-2/50
معامل الانحناء	2800 MPa	406106.4 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	102 MPa	14793.88 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	6.0 kJ/m²	2.85 ft·lb/in²	ISO 179
قوة صدمة شاربي غير المحززة	80 kJ/m²	38.06 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة		-	-
	170 C°	338.0 F°	ISO 75-2/B
	65.0 C°	149.0 F°	ISO 75-2/A

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
تصنيف اللهب	V-0	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.