# Niuk 23NT40

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Shanghai Niuk New Plastic Technology Co., Ltd. | **الفئة** | PC+ABS |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Niuk 23NT40 هي مادة من مادة بولي كربونات + ABS (PC+ABS). وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. السمات الهامة لـ Niuk 23NT40 هي: مثبط للهب مقاومة للحرارة صلابة عالية مقاومة للصدمات تشمل التطبيقات النموذجية: أجهزة سيارات سلع تجارية / مكتبية تطبيقات كهربائية / إلكترونية هياكل

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مقاومة عالية للحرارة<br>مقاومة عالية للصدمات<br>صلابة عالية | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | الأجهزة<br>تطبيقات السيارات<br>معدات الأعمال<br>هواتف محمولة<br>أغلفة | -<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>- |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 1.10 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 30 g/10 min | - | ISO 1133 |
| **انكماش القالب** | | - | ISO 2577 |
| | 0.50-0.70 % | - | - |
| | 0.50-0.70 % | - | - |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | 52.0 MPa | 7541.98 psi | ISO 527-2/50 |
| **انفعال الشد** | 45 % | - | ISO 527-2/50 |
| **معامل الانحناء** | 2250 MPa | 326335.5 psi | ISO 178 |
| **إجهاد الانحناء** | 84.0 MPa | 12183.19 psi | ISO 178 |
| **قوة صدمة شاربي المحززة** | 59 kJ/m² | 28.07 ft·lb/in² | ISO 179 |
| **قوة صدمة شاربي غير المحززة** | لا يوجد كسر | - | ISO 179 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة انحراف الحرارة** | | - | - |
| | 115 C° | 239.0 F° | ISO 75-2/B |
| | 96.0 C° | 204.8 F° | ISO 75-2/A |
| **درجة حرارة تليين فيكات** | 114 C° | 237.2 F° | ISO 306/B120 |

## الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **تصنيف اللهب** | HB | - | UL 94 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.