# Niuk 10NE00

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Shanghai Niuk New Plastic Technology Co., Ltd. | **الفئة** | PP Homopolymer |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Niuk 10NE00 هي مادة من مادة البولي بروبيلين. وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
السمات الهامة لـ Niuk 10NE00 هي: مثبط للهب مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية مقاومة للصدمات التطبيق النموذجي لـ Niuk 10NE00: سيارات

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية<br>مقاومة فائقة للصدمات | -<br>- | -<br>- |
| **الاستخدامات** | تطبيقات السيارات<br>مصد السيارة | -<br>- | -<br>- |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 0.910 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 8.0 g/10 min | - | ISO 1133 |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **انكماش القالب** | | - | ISO 2577 |
| | % 1.2-1.4 | - | - |
| | % 1.3-1.5 | - | - |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | MPa 18.0 | psi 2610.68 | ISO 527-2/50 |
| **انفعال الشد** | % 400 | - | ISO 527-2/50 |
| **معامل الانحناء** | MPa 800 | psi 116030.4 | ISO 178 |
| **إجهاد الانحناء** | MPa 20.0 | psi 2900.76 | ISO 178 |
| **قوة صدمة شاربي المحززة** | kJ/m² 9.0 | ft·lb/in² 4.28 | ISO 179 |
| **قوة صدمة شاربي غير المحززة** | لا يوجد كسر | - | ISO 179 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة انحراف الحرارة** | C° 70.0 | F° 158.0 | ISO 75-2/B |

## الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **تصنيف اللهب** | HB | - | UL 94 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.