# NEFTEKHIM PE 4153L (524F6)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Nizhnekamskneftekhim Inc. | **الفئة** | HDPE, HMW |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

المنتج الذي تم الحصول عليه عن طريق بلمرة الإيثيلين في الطور الغازي في وجود محفزات معدنية عضوية معقدة. وصفة التثبيت: مضاد للحموضة ، مضاد للأكسدة ، مثبت حراري ، مساعد معالجة ، عامل تشتيت ، أسود الكربون. التطبيق: مركب مملوء بأسود الكربون للأشرطة ، عملية مصبوبة أو مروية بالماء. المتطلبات الفنية: TU 2211-145-05766801-2008

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المواد المضافة** | معادل حمضي | - | - |
| | مضاد للأكسدة | - | - |
| | أسود الكربون | - | - |
| | مثبت حراري | - | - |
| | مساعد معالجة | - | - |
| **الميزات** | مقاوم للحمض | - | - |
| | مضاد للأكسدة | - | - |
| | قابل للتشتت | - | - |
| | قابلية معالجة جيدة | - | - |
| | مثبت حرارياً | - | - |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الاستخدامات** | شريط لاصق | - | - |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 0.950-0.954 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 0.50-0.70 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **نسبة تدفق المصهور** | 30.0-50.0 | - | ASTM D1238 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.