NEFTEKHIM PE 6250D (506H4)

المصنع	Nizhnekamskneftekhim Inc.	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

منتج يتم الحصول عليه عن طريق بلمرة الإيثيلين في الطور الغازي في وجود محفزات معدنية عضوية معقدة. تركيبة التثبيت: مضاد للحموضة، مضاد للأكسدة، مثبت حراري، مساعد معالجة، عامل تشتيت.. التطبيق: قولبة نفخ، عبوات وقود. المتطلبات الفنية: TU 2211-145-05766801-2008

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	معادل حمضي مضاد للأكسدة مثبت حراري مساعد معالجة	- - - -	- - - -
الميزات	مقاوم للحمض مضاد للأكسدة قابل للتشتت قابلية معالجة جيدة مثبت حرارياً	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	عبوات وقود	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.948-0.952 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.30-0.50 g/10 min	-	ASTM D1238
نسبة تدفق المصهور		-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	1200 MPa	174045.6 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	لا يوجد كسر	-	ASTM D256

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.