NEFTEKHIM PE 6252J (526F2)

المصنع	Nizhnekamskneftekhim Inc.	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

منتج يتم الحصول عليه عن طريق بلمرة الإيثيلين في الطور الغازي في وجود محفزات معدنية عضوية معقدة. تركيبة التثبيت: مضاد للحموضة، مضاد للأكسدة، مثبت حراري، مساعد معالجة، عامل تشتيت.. التطبيق: درجة للأغراض العامة؛ قولبة نفخ للمواد التي تصل إلى 2 دسم^3. المتطلبات الفنية: TU 2211-145-05766801-2008

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	معادل حمضي	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
	مثبت حراري	-	-
	مساعد معالجة	-	-
الميزات	مقاوم للحمض	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
	قابل للتشتت	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	مثبت حرارياً	-	-

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تطبيقات قولبة النفخ غرض عام	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.950-0.954 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.15-0.30 g/10 min	-	ASTM D1238
نسبة تدفق المصهور		-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	1250 MPa	181297.5 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	200 J/m	3.75 ft·lb/in	ASTM D256

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.